Technisches Merkblatt
2K-PUR-Reparaturset Decklack
Art.-Nr. 190-99-0050

	Produkt	
Anwendung	• 2 Komponenten Polyurethan Decklack für die Innen- und Außenanwendung und direkt auf Pulverbeschichtung	
Eigenschaften	• hervorragende mechanische Widerstandsfähigkeit • sehr gute Chemikalienbeständigkeit • exzellente Wittererungsbeständigkeit • einfache Verarbeitung • exaktes Mischungsverhältnis vorgegeben, kein Über- oder Unterhärten möglich	
Details	• Farbton	Alle RAL-Farbtöne sind möglich (kein Metallic)
Lagerung	• 12 Monate bei trockener, kühler Lagerung bis max. +25°C	
	Verarbeitung	
Untergründe	Teile aus Aluminium, Stahl und verzinktem Stahl und auf Pulverbeschichtung	
Vorbereitung / Vorbehandlung	• Fette, Öle, Zunder und Oxidationsprodukte müssen vor der Beschichtung von der Oberfläche entfernt werden. **Pulverbeschichtung** intakt — anschleifen Beschädigung bis Untergrund — anschleifen + 2K-EP-Reparaturset Grundierung Vor der Lackierung wird ein vorprüfender Haftungstest empfohlen!	
Applikation	• Pinsel oder Farbrolle	
Schichtdicke	• ca. 40 µm (abhängig von der Anwendung / Verarbeitung)	
Handhabung	• Trennschiene entfernen • Beutel Flach auflegen und beide Komponenten ca. 3-4 Minuten vermengen • Ecke abschneiden und kompletten Inhalt in den Behälter geben+ • Die Grundierung mit Pinsel oder Rolle auftragen • Verarbeitungszeit ca. 2-3 Stunden bei +20°C	
Trocknung	Lufttrocknung bei +20°C und 40 µm Trockenschichtdicke • staubtrocken nach ca. 90 Minuten • handtrocken nach ca. 4-8 Stunden • montagefest nach ca. 24 - 30 Stunden	
Hinweise	• Die Einzelkomponenten nicht getrennt verwenden • Nur in belüfteten Bereichen verwenden • Vermischte und ausreagierte Materialien können über den Restmüll entsorgt werden • Bitte beachten Sie die Angaben in unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt	

CENARIS GmbH, Industriestraße 20, 28199 Bremen
Tel: +49-421-596608-0 Fax:+49-421-596608-88
www.cenaris.com info@cenaris.com

Stand: 01/2021