

AUSBESSERUNGSSYSTEME

Für pulverbeschichtete Teile aus Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium

Korrosivitätskategorie	C1	C2	C3
Vorbehandlung	Reinigung mit Verdünnung	Reinigung mit Verdünnung	anschleifen und Reinigung mit Verdünnung
Die Oberfläche muss sauber, öl-, fett- und staubfrei, trocken, fest und frei von Walzhaut, Rost und Fremdschichten sein.			
Grundierung (nur bei Verletzung der Oberfläche bis zum Substrat)	keine	keine	keine
Deckbeschichtung (ausreichend, wenn nur leichte Kratzer auf der Oberfläche sind)	a) Ausbesserungsstift b) Sprühlack c) 2K-Reparaturset	a) Ausbesserungsstift b) Sprühlack c) 2K-Reparaturset	a) Sprühlack b) 2K-Reparaturset

Korrosivitätskategorie	C4	C5-I	C5-M
Vorbehandlung	anschleifen und Reinigung mit Verdünnung	anschleifen und Reinigung mit Verdünnung	anschleifen und Reinigung mit Verdünnung
Die Oberfläche muss sauber, öl-, fett- und staubfrei, trocken, fest und frei von Walzhaut, Rost und Fremdschichten sein.			
Grundierung (nur bei Verletzung der Oberfläche bis zum Substrat)	2K-EP-Grundierung	2K-EP-Grundierung 2 Anstriche	2K-EP-Grundierung 2 Anstriche
Deckbeschichtung (ausreichend, wenn nur leichte Kratzer auf der Oberfläche sind)	2K-Reparaturset	2K-Reparaturset	2K-Reparaturset

Die Verarbeitungsbedingungen des jeweiligen Produkts laut technischem Merkblatt sind zu beachten.