

Beschichtungsmaterial / Coating Material – Aluminium

30.11.2020
14:31 Uhr
Seite 1 von 1



Firma / Company	Produkt / Product	Zul-Nr. / Approval No.	Qualität / Quality	Farben / Colours	Lacktyp / Coating material	Teilmaterialzulassung / Partial material approval	Glanz Einheiten / Gloss Units	Einbrennbedingungen / Curing conditions	nicht zugelassene Farben / not approved colours
CENARIS GmbH, Deutschland	MEGAPOL® F Fine Structure Matt	282.c	Florida 1 Year	uni / metallic	Pulverlack / coating powder		10 +- 10	min. 180°: 17' - 30' med. 190°: 12' - 25' max. 200°: 10' - 15'	
	MEGAPOL® F glossy	282.a	Florida 1 Year	uni / metallic	Pulverlack / coating powder		80 +- 15	min. 180°: 15' - 20' med. 190°: 12' - 17' max. 200°: 10' - 15'	
	MEGAPOL® F matt	282.b	Florida 1 Year	uni / metallic	Pulverlack / coating powder		25 +- 10	min. 180°: 17' - 30' med. 190°: 12' - 25' max. 200°: 10' - 15'	